



ТУ 5745-010-47517383-2011

СТО 54282519-001-2016

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № P.000915 от 05.08.2021 г.

Кальматрон.рф

Для связи: +7(383) 303-46-56 , +7(383) 303-46-06

kalmatron-zavod@mail.ru

Кальматрон-Д

Гидроизолирующая и антикоррозионная добавка в бетон.

Общие сведения

Назначение

Добавка в бетон «Кальматрон-Д» предназначена:

- для гидроизоляции всей толщи бетонных и железобетонных конструкций на стадии бетонирования;
- для повышения характеристик базового бетона по морозостойкости, прочности и водонепроницаемости;
- для повышения плотности бетона и увеличения его стойкости к агрессивным средам.

Описание

Добавка в бетон «Кальматрон-Д» - сухая смесь из портландцемента и комплекса запатентованных химически активных реагентов. Бетон становится стойким к воздействию сульфатной, хлоридной, азотной и других видов агрессии. Не содержит токсичных компонентов.

Особенности

- ✓ Повышает базовые характеристики бетона в комплексе (водонепроницаемость, прочность и морозостойкость);
- ✓ Позволяет исключить дополнительную гидроизоляцию конструкции или изделия после набора прочности;
- ✓ Введение добавки осуществляется как в условиях рабочей площадки, так и на растворо-бетонном узле.
- ✓ Не вызывает коррозии арматуры, не токсична, пожаровзрывобезопасна
- ✓ Обладает биоцидными свойствами и может быть использована в резервуарах с питьевой водой.

Взаимодействие

Допускается применение добавок в бетонах, модифицированных специальными пластификаторами, противоморозными и другими функциональными добавками. При этом не нарушается механизм действия функциональных добавок и добавки «Кальматрон-Д» в составе бетонной смеси, а так же не происходит снижения

эффективности добавок или какого-либо негативного воздействия добавок друг на друга или на бетонную смесь.

Показатели

Сухая смесь	
Внешний вид	порошок серого цвета
Влажность	не более 0,3% масс.
Насыпная плотность	1150±100 кг/м ³
Расход на 1 м ³ бетона*	10 кг/м ³
Расход добавки к весу цемента	2,6%
Повышение характеристик	
Повышение марки водонепроницаемости бетона	2-4 ступени
Повышение прочности бетона	на 20 %
Повышение марки бетона по морозостойкости не менее	100 циклов
Ультрафиолет	не влияет
Применение для резервуаров с питьевой водой	допускается
Кислотность среды применения	от 3 до 11 pH

*Оптимальное количество добавки в бетон 10 кг/м³ независимо от марки бетона и расхода вяжущего.

Упаковка и хранение

- ✓ Поставляется в закрытых многослойных клапанных мешках по 20 кг.
- ✓ Доставка осуществляется всеми видами крытых транспортных средств, предохраняя от попадания влаги и загрязнений, в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими для данного вида транспорта.
- ✓ Хранение на поддонах в упаковке предприятия-изготовителя.
- ✓ Гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня изготовления.



ТУ 5745-010-47517383-2011

СТО 54282519-001-2016

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № Р.000915 от 05.08.2021 г.

Кальматрон.рф

Для связи: +7(383) 303-46-56 , +7(383) 303-46-06

kalmatron-zavod@mail.ru

Рекомендации к применению

Расход

Оптимальное количество добавки в бетон **10 кг/м³** независимо от марки бетона и расхода вяжущего или 2,6 % от массы цемента. Для цементно-песчаного раствора расход составит **20 кг/м³**.

Способы использования

- **В условиях бетонного завода:**

Количество добавки в бетон «Кальматрон-Д» высыпается на ленту транспортера в сухом виде или в весовой дозатор, после чего производится тщательное перемешивание в смесителе. При этом время перемешивания, рекомендуется, увеличить на 20 %, по отношению к расчетному времени для равномерного распределения добавки по объему бетонной смеси.

ВАЖНО!: ТОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО ВОДЫ ДЛЯ ЗАТВОРЕНИЯ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ В ЛАБОРАТОРИИ ЗАВОДА ЖБИ.

- **В условиях строительной площадки:**

- ✓ Расчетное количество добавки в бетон «Кальматрон-Д» затворяется водой из расчета 1 литр на 1 кг сухой смеси.
- ✓ Время перемешивания 2-4 минуты до образования однородной консистенции.
- ✓ Во время загрузки добавки в миксер должно производиться непрерывное вращение барабана. Время перемешивания должно составлять не менее 10 минут.
- ✓ Укладка бетона производится в соответствии с нормами бетонных работ.
- ✓ От контроля качества выполняемых работ зависит тщательное распределение и конечные эксплуатационные характеристики всей бетонной конструкции.

ВАЖНО!: При длительных перерывах на участках монолитных работ, во избежание образования «холодных» швов бетонирования, использовать бентонитовый шнур «Ультраплат» различного сечения.

Уход

Для достижения высоких эксплуатационных характеристик необходимо обеспечить:

- ✓ Температурно-влажностные условия твердения бетона;
- ✓ Укрытие и полив начинать не позднее 10 часов после окончания бетонирования (в жаркую погоду через 2-3 часа).
- ✓ Исключить попадание прямых солнечных лучей и защитить от пересыхания

Более полную информацию о материале «Кальматрон-Д» и особенностях его применения смотрите в СТО 54282519-001-2016, а так же спрашивайте у представителей компании «Кальматрон-Н» - завода изготовителя.



ООО «Кальматрон-Н»

630088, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 51/6 офис 20,
тел./факс (383) 303-46-06, (383) 303-46-56

E-mail: kalmatron-zavod@mail.ru, www.кальматрон.рф