



ООО «КАЛЬМАТРОН-Н»

630088, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 51/6, оф. 20
тел./факс (383) 303-46-06

E-mail: kalmatron@kalmatron-n.ru www.kalmatron.ru

Реквизиты: р/с 40702810961110001661

Ф-л Новосибирский № 2 ПАО Банк «ФК Открытие»

к/с 30101810350040000741 БИК 045004741

ОКВЭД 23.64 ИНН/КПП 5404146195 /

540301001

РЕМОНТ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПЛИТ
ПОКРЫТИЯ И ПЕРЕКРЫТИЯ 9-му
этажного здания жилого дома,

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по устройству гидроизоляционной защиты
с применением материалов «КАЛЬМАТРОН»

гидроизоляционный наливного типа) ТУ 5745-013-47517383-2016 Составы ремонтные высокопрочные быстротвердеющие гидроизолирующие наливного типа Гидробетон Наливной

Описание

Сухая смесь, состоящая из портландцемента, минеральных заполнителей и наполнителей, полипропиленовой фибры и комплекса запатентованных химически активных реагентов. При смешивании с водой материал образует саморастекающуюся растворную смесь с хорошей адгезией к поверхности. Максимальная крупность заполнителя 2,5 мм.

Назначение

Гидроизоляция и ремонт горизонтальных и вертикальных бетонных и железобетонных поверхностей. Состав хорошо выдерживает динамические, ударные, статические нагрузки и обладает высокой адгезией к основанию. Материал наносится методом заливки в опалубку, может применяться для высокоточной цементации опорных частей оборудования и металлоконструкций, обетонирования сборных железобетонных конструкций, монтажа анкеров и закрепления арматуры.

Приготовление растворной смеси

Сухая смесь Гидробетон Наливной-2 затворяется чистой водопроводной водой в подходящей емкости (ведро, таз, бетоносмеситель). На 1 кг сухой смеси расход воды составляет 175-180 мл. Перемешивание следует производить до образования однородной литой консистенции в течение 2-5 минут строительным миксером.

Нанесение материала

Приготовленную растворную смесь дополнительно перемешать непосредственно перед заливкой. Заливать растворную смесь необходимо непрерывно. Заливку вести с одной стороны, чтобы предотвратить защемление воздуха. Снятие опалубки можно производить не ранее чем через 12 часов после окончания заливки.

Упаковка

Бумажно-полиэтиленовый мешок по 25 кг.

КАЛЬМАТРОН-ИНЖЕКТ

ТУ 5745-009-54282519-2008

Описание

Сухая смесь, состоящая из портландцемента, микро-наполнителя, комплекса запатентованных химически активных реагентов и специальных функциональных добавок.

Назначение

Согласовано			
Инф. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	

							РЕМОНТ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ И ПЕРЕКРЫТИЯ			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата					
							Технические рекомендации по устройству гидроизоляционной защиты с применением материалов «КАЛЬМАТРОН»	Стадия	Лист	Листов
								Р	4	
							МАТЕРИАЛЫ 4			

Состав предназначен для отсечной гидроизоляции каменных, кирпичных конструкций, для заполнения пустот и трещин методом инъектирования. Состав обеспечивает заполнение всех трещин и пустот, усиление строительных конструкций; восстанавливает гидроизоляционные характеристики, ликвидирует капиллярный подсос, обеспечивает коррозионную стойкость, морозостойкость, износостойкость и долговечность.

Подготовка

В местах капиллярного проникновения влаги пробурить шпур в шахматном порядке $\phi 18$ мм под углом (30–45°) к поверхности, не доходя до обратного края конструктива стены 50–70 мм. Шаг бурения 300 мм по горизонтали и 200 мм по вертикали. Продуть и смочить отверстия до полного влагонасыщения. Непосредственно перед инъектированием пропитать участок ремонта водой.

Инъектирование

Трещину расшить на шпур сечением 20x20 мм при помощи болгарки с алмазным диском и перфоратора. Шпур заполнить ремонтным составом "Гидробетон СРГ-Ф2" (Расход 1кг/м.п.). На расстояние 100 мм от трещины пробурить шпур $\phi 18$ мм под углом 60° на глубину 300 мм. Бурение производить с шагом 300 мм, с обеих сторон трещины, в шахматном порядке. Продуть и промыть шпур водой под давлением. Непосредственно перед инъектированием пропитать участок ремонта водой.

Приготовление

Сухая смесь «Кальматрон-Инжект» затворяется чистой водопроводной водой в подходящей емкости (ведро, таз, бетоносмеситель). Расход воды на 1 кг сухой смеси составляет 400–600 мл. Перемешивание следует производить до образования однородной консистенции в течение 2–5 минут строительным миксером.

Выполнение работ

Для нагнетания инъекционного раствора необходимо использовать специальное оборудование для инъектирования цементных растворов. Закачать в шпур раствор материала "Кальматрон-Инжект". Инъектирование производится под давлением не более 2 атм. После затвердевания зачеканить отверстия из-под шпуров составом "Гидробетон СРГ-Ф2".

Очистка инструмента

Инструменты и оборудование должны быть вымыты водой сразу после применения. Схватившийся раствор может быть удален только механическим способом.

Расход материала

Расход состава составляет 0,3–0,8 кг/шпур.

Уход за поверхностью

Обработанные поверхности следует в течение 3-х суток поддерживать во влажном

Согласовано

Инф. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							

							РЕМОНТ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ И ПЕРЕКРЫТИЯ			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата					
							Технические рекомендации по устройству гидроизоляционной защиты с применением материалов «КАЛЬМАТРОН»	Стадия	Лист	Листов
								Р	5	
							МАТЕРИАЛЫ 5			

состоянии (периодическое орошение водой), защищать от механических повреждений, прямых солнечных лучей, атмосферных осадков.

Упаковка и хранение

Поставляется в мешках по (25±0,25) кг.

Срок хранения 12 месяцев при условии хранения в неповрежденной заводской упаковке в крытых сухих помещениях с влажностью воздуха не более 70 % при температуре не ниже +5 °С.

Согласовано		

Инф. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	

							РЕМОНТ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ И ПЕРЕКРЫТИЯ			
							Технические рекомендации по устройству гидроизоляционной защиты с применением материалов «КАЛЬМАТРОН»	Стадия	Лист	Листов
							Р	6		
							МАТЕРИАЛЫ 6			

Плиты перекрытий и покрытий здания или сооружения, подразделяются на находящиеся:

- в нормативном техническом состоянии;
- в работоспособном состоянии;
- в ограниченно-работоспособном состоянии;
- в аварийном состоянии.

Оценка технического состояния железобетонных плит покрытий и перекрытий по внешним признакам





Категория технической о состояния	Признаки силовых воздействий на конструкцию	Признаки воздействия внешней среды на конструкцию	Мероприятия по восстановлению
Нормативное	-	-	-
Работоспособное	Трещины в растянутой зоне бетона не превышают 0,4 мм для ненапряженных и до 0,2 мм в преднапряженных элементах	На отдельных участках с малой величиной защитного слоя проступают следы коррозии распределительной арматуры или хомутов. Шелушение ребер и полок плит. На поверхности бетона мокрые или масляные пятна, изменение цвета бетона, наличие небольших сколов в пределах защитного слоя.	Ремонт с затиркой и штукатуркой сколов ремонтными составами
Ограниченно работоспособное	Ширина раскрытия нормальных трещин в плитах не более 1 мм и протяженность трещин более 3/4 высоты плит. Прогобы не более 1/75 пролета.	Продольные трещины в бетоне вдоль арматурных стержней от коррозии арматуры. Зоны отстрела защитного слоя бетона. Коррозия арматуры до 50 % площади стержней. Бетон в растянутой зоне на глубине защитного	слоя между стержнями арматуры легко крошится. Снижение прочности бетона до 30 %.
Аварийное	Ширина раскрытия нормальных трещин более 1мм при протяженности трещин более 3/4 их высоты.	Отслоение защитного слоя бетона и оголение арматуры в зоне анкеровки рабочих стержней. Коррозия арматуры от 50 % площади стержней.	Оценка целесообразности проведения ремонтных мероприятий по сравнению с устройством новой конструкции.

При ограниченно-работоспособном состоянии плит перекрытий и покрытий, зданий и сооружений, контролируют их состояние, обеспечивают проведение мероприятий по восстановлению или повышению несущей способности плит конструкций и последующее проведение мониторинга технического состояния (при необходимости).

РЕМОНТ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ И ПЕРЕКРЫТИЯ

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Стадия	Лист	Листов	
				✓		Технические рекомендации по устройству гидроизоляционной защиты с применением материалов «КАЛЬМАТРОН»	Р	9	
						УКАЗАНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ З			

Дефекты плит

№ п.п.	Вид дефекта	Схема дефекта, возможные причины возникновения	Мероприятия по устранению дефектов
1	Нормальные трещины в растянутой зоне	 <p>–действие изгибающего момента при перегрузке, –снижение прочности бетона, –уменьшение диаметра рабочей арматуры в результате коррозии</p>	Усиление по расчету нормальных сечений защита от коррозии, заделка трещин
2	Усадочные трещины	 <p>–усадочные и температурно-влажностные деформации бетона</p>	Затирка поверхностных трещин, инектирование глубоких трещин составом КАЛЬМАТРОН-ИНЖЕКТ
3	Продольные трещины вдоль пустот между ребрами в верхней, нижней или обеих полках.	 <p>–усадочные деформации, –недостаточная толщина полки, –гибкость металлоформы, –неравномерная плотность бетона, –смещение и эксцентриситет напрягаемой арматуры, –наполнение водой с последующим замерзанием в зимний период.</p>	Поврежденные полки плит и ближайший канал необходимо заделать бетоном с инецированием в трещины. Допускается применять и без исправления только в плитах, работающих по балочной схеме. Не допускается их применение при возможности появления сосредоточенных нагрузок
4	Трещина, идущая обычно по верхней полке, иногда пересекающая всю плиту. Трещина идет перпендикулярно к доковым граням или под углом 15...50°.	 <p>–усадка, –дефекты при формовании, большие растягивающие напряжения в сжатой зоне бетона от усилия предварительного обжатия, –дефекты строповки (неравномерное распределение усилий) или крепления при транспортировке.</p>	Если трещина в верхней зоне не превышает 0,1 мм, то пустоты, расположенные в зоне трещины, заделывают инецированием ремонтного состава с целью уменьшить влияние поперечной силы в зоне трещины. Эти же трещины сверху или снизу в области положительных моментов могут не требовать заделки. Если трещина превышает 0,1 мм, плита выбраковывается или может быть по ней перепилена и части плиты используют для перекрытия уменьшенных пролетов. Плиты, применяемые после заделки пустот, должны быть проверены расчетом на поперечную силу, если трещина расположена у края плиты или следует учесть увеличение прогиба, если трещина в середине.

Согласовано


Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

РЕМОНТ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ И ПЕРЕКРЫТИЯ

Технические рекомендации по устройству гидроизоляционной защиты с применением материалов «КАЛЬМАТРОН»	Стадия	Лист	Листов
	Р	10	
УКАЗАНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ 4			

УСТАНОВКА АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ В ПУСТОТЫ СНИЗУ С ПОСЛЕДУЮЩИМ ИХ ОБЕТОНИРОВАНИЕМ



Снизу усиливается плита между первой, второй пустотами и между предпоследней, последней пустотами выполняются штрабы по всей длине плиты на глубину 30...35 мм шириной 30 мм. Штрабы прорезать углошлифовальной машиной с алмазным диском с последующим выкалыванием бетона из прорезанной полосы. На опорных участках штрабы доработать перфоратором с углублением в опорную часть плиты. Затем в штрабы устанавливается арматура смесь ГИДРОБЕТОН СРГ-Ф2.


Перед началом работ по усилению плиты необходимо разгрузить установку опорной разгружающей рамой вдоль середины плиты, которая может быть выполнена из деревянных брусьев.

В ходе ремонтно-восстановительных работ необходимо замонолитить имеющиеся трещины в плитах перекрытия.

Согласовано

Инф. № подл.	Подп. и дата	Взам. инб. №									
			Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	РЕМОНТ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ И ПЕРЕКРЫТИЯ		
								Технические рекомендации по устройству гидроизоляционной защиты с применением материалов «КАЛЬМАТРОН»	Стадия	Лист	Листов
								УСТАНОВКА АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ В ПУСТОТЫ СНИЗУ С ПОСЛЕДУЮЩИМ ИХ ОБЕТОНИРОВАНИЕМ	Р	11	

УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БАЛОК В ПУСТОТЫ СВЕРХУ С ПОСЛЕДУЮЩИМ ИХ ОБЕТОНИРОВАНИЕМ



Согласовано																				
Взам. инв. №																				
Подп. и дата																				
Инв. № подл.																				
											РЕМОНТ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ И ПЕРЕКРЫТИЯ									
											Технические рекомендации по устройству гидроизоляционной защиты с применением материалов «КАЛЬМАТРОН»									
											Р	15								
											УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БАЛОК В ПУСТОТЫ СВЕРХУ С ПОСЛЕДУЮЩИМ ИХ ОБЕТОНИРОВАНИЕМ									

РЕМОНТ ПОТОЛКОВ РУЧНЫМ МЕТОДОМ СОСТАВОМ ГИДРОБЕТОН СРГ-Ф2



Согласовано	

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	РЕМОНТ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ И ПЕРЕКРЫТИЯ			
						Технические рекомендации по устройству гидроизоляционной защиты с применением материалов «КАЛЬМАТРОН»	Стадия	Лист	Листов
						РЕМОНТ ПОТОЛКОВ РУЧНЫМ МЕТОДОМ СОСТАВОМ ГИДРОБЕТОН СРГ-Ф2	Р	18	

Схема дефектов и повреждений сборных железобетонных плит над подвалом, схема плит, находящихся в работоспособном техническом состоянии





Схема дефектов и повреждений сборных железобетонных плит над первым этажом и схема расположения сборных железобетонных плит, находящихся в работоспособном техническом состоянии





Схема дефектов и повреждений сборных железобетонных плит над вторым этажом и схема расположения сборных железобетонных плит, находящихся в работоспособном техническом состоянии





Схема дефектов и повреждений сборных железобетонных плит над третьим этажом и схема расположения сборных железобетонных плит, находящихся в работоспособном техническом состоянии







Схема дефектов и повреждений сборных железобетонных плит над четвертым этажом и схема расположения сборных железобетонных плит, находящихся в работоспособном техническом состоянии



- Условные обозначения:
- участок оголения арматуры;
 - трещина в плите перекрытия;
 - участки замачивания;
 - коррозия металла;
 - отслоение защитного слоя;
 - участки плит, поврежденные при пожаре (закочены);
 - плиты перекрытия, находящиеся в работоспособном техническом состоянии и требующая восстановления;
 - плиты перекрытия, находящиеся в ограниченно работоспособном техническом состоянии и требующая усиления.

Согласовано
М.И. № подл. Подп. и дата. Взам инв. №